

HYGROSMART[®] TH-PRIMER

Primário acrílico avançado.

Descrição

O HYGROSMART[®]-TH-PRIMER é um revestimento líquido, monocomponente, transparente e de base aquosa. É um primário polivalente de excelência: proporciona uma adesão excepcional a suportes não porosos e uma selagem estanque em suportes porosos. Como resultado, permite a aplicação posterior de qualquer tinta de base aquosa.

É utilizado como primário para o sistema HYGROSMART[®]-COVER OVER.



Recomendado para:

- Betão.
- Betão de perlite.
- Placas de gesso e cimento.
- Qualquer parede ou superfície a ser pintada com tinta acrílica ou plástica.

Vantagens do produto

- Fácil de aplicar.
- Excelente adesão a quase todo o tipo de superfícies.
- Sem juntas (contínuo).
- Excelente resistência aos raios UV.

Procedimento de aplicação

Preparação do substrato:

- Limpar o suporte utilizando, se possível, uma lavadora de alta pressão. Remover contaminantes como óleo, gordura e cera. Devem também ser removidas as natas de cimento, partículas soltas, agentes de descofragem e membranas curadas. As irregularidades da superfície também devem ser preenchidas.

Aplicação do Produto:

- Aplicar uma camada fina com rolo ou trincha. Pode ser diluído em água na proporção de 1:1. Não aplicar em condições de chuva ou quando se preveja tempo chuvoso.

Consumo

- 100-200 gr/m².

Cor e Embalagem

Apresentação: Baldes de 4 kg e 20 kg.

Cor: Transparente

Limpeza

- Limpar as ferramentas e o equipamento primeiro com papel e, de seguida, utilizando SOLVENT-01. Os rolos não serão reutilizáveis.

Validade e armazenamento

- Pode ser conservado por um período mínimo de 12 meses nas embalagens originais por abrir, em locais secos e a temperaturas entre 5-25 °C. Uma vez aberto, utilizar o mais rapidamente possível.

Nota Técnica

As informações presentes neste documento têm carácter informativo e baseiam-se em ensaios laboratoriais e no nosso conhecimento técnico atual. Devido à variabilidade das condições reais em obra, estas recomendações não substituem uma análise específica de cada situação. A garantia aplica-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido.

Para qualquer informação relativa à utilização segura do produto, por favor consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Propriedades Técnicas

PROPRIEDADES	VALORES
Peso específico (ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 a 20 °C)	0,90 - 1,10 gr/cm ³
Temperatura de aplicação	> 5 °C
Aderência ao betão (ASTM D4541)	> 20 kg/cm ² (> 2 N/mm ²)

Nenhuma das nossas instruções e especificações publicadas, por escrito ou de outra forma, é vinculativa, seja em geral ou no que diz respeito a quaisquer direitos de terceiros, nem desobriga as partes interessadas do seu dever de submeter o produto a um exame adequado da sua adequação. Em caso algum a Alchimica S.A. será responsável por danos de qualquer natureza, de que forma for, resultantes do uso ou da confiança na informação ou no produto ao qual a informação se refere. A Alchimica S.A. reserva-se o direito de alterar a qualquer momento as propriedades dos seus produtos. Por favor, consulte a versão atual da ficha técnica, disponível no nosso site www.alchimica.com