

PRIMER-TPO

Primário de baixa viscosidade e cura rápida para membranas termoplásticas de poliolefina flexível (TPO/FPO) existentes

Descrição

O PRIMER TPO é um primário monocomponente de baixa viscosidade desenvolvido para consolidação e ponte de aderência de membranas de TPO/FPO existentes, antes da aplicação do sistema HYPERDESMO®.



Usos recomendados:

- Primário para aumento de aderência em suportes de TPO/FPO (novos ou antigos), para posterior aplicação do sistema HYPERDESMO®.

Vantagens do produto

- Monocomponente.
- Baixa viscosidade.
- Cura extremamente rápida.
- Elevada aderência.

Procedimento de aplicação

Preparação: Limpar a superfície utilizando uma lavadora de alta pressão, se possível. Remover contaminações por óleo, gordura e cera.

Temperatura de aplicação: Aplicar apenas quando as temperaturas atmosféricas e do substrato forem superiores a 5 °C. A superfície do suporte deve estar limpa e seca, devendo encontrar-se pelo menos 3 °C acima do ponto de orvalho.

Se a superfície estiver no ponto de orvalho ou abaixo deste, pode formar-se humidade na superfície e afetar a aderência e a cura do revestimento.

Aplicação: Aplicar com trincha ou rolo.

Consumo

- 50 - 100 ml/m²

Tempo de secagem

- A camada principal pode ser aplicada assim que o primário deixar de estar pegajoso, aproximadamente **15 a 30 minutos** após a aplicação.

Embalagem

Cor:

- Incolor.

Apresentação:

- 1 lt, 20 lt.

Limpeza

- Limpar as ferramentas primeiro com papel e, em seguida, com SOLVENT-01. Os rolos não serão reutilizáveis.

Validade e armazenamento

- Validade mínima: 12 meses.
- Armazenar em local seco, na embalagem original e fechada, entre 5 °C e 25 °C.

Informações de segurança

Contém solventes inflamáveis voláteis. Aplicar em áreas bem ventiladas, onde seja proibido fumar, longe de chamas nuas.

Em espaços fechados, utilizar ventiladores e máscaras de carvão ativo. Tenha em mente que os solventes são mais pesados que o ar, pelo que se propagam pelo chão.

A FDS (Ficha de Dados de Segurança) está disponível mediante pedido.

Propriedades Técnicas

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR
Viscosidade (Brookfield) a 25 °C	ASTM D2196-86	30 - 80 cP
Peso Específico a 20 °C	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811	0.80 - 0.90 gr/cm³

Nenhuma das nossas instruções e especificações publicadas, por escrito ou de outra forma, é vinculativa, seja em geral ou no que diz respeito a quaisquer direitos de terceiros, nem desobriga as partes interessadas do seu dever de submeter o produto a um exame adequado da sua adequação. Em caso algum a Alchimica S.A. será responsável por danos de qualquer natureza, de que forma for, resultantes do uso ou da confiança na informação ou no produto ao qual a informação se refere. A Alchimica S.A. reserva-se o direito de alterar a qualquer momento as propriedades dos seus produtos. Por favor, consulte a versão atual da ficha técnica, disponível no nosso site www.alchimica.com